

TAJO CHIRRIPO

Polvo de piedra




Descripción

Polvo resultante de la trituración de la piedra, tamaño máximo $\frac{1}{4}$ ", se puede utilizar como arena industrial gruesa, entre sus usos está la creación de mezcla para bloques de concreto.

Curva Granulométrica



Polvo de piedra		
Tamiz	% Pasando	
Malla 3/8"	100,0	
Malla No 4	89,0	
Malla No 8	61,0	
Malla No 16	42,0	
Malla No 30	29,0	
Malla No 50	21,0	
Malla No 100	15,0	
Malla No 200	11,0	