

TAJO CHIRRIPO

Piedra cuartilla 3/4"




Descripción

Piedra triturada de tamaño máximo nominal 3/4" que cumple con la especificación de ASTM C33 en la clasificación de agregados para concreto tipo 6, entre sus usos está la conformación de mezcla de concreto y para pavimentos rígidos y flexibles (asfalto).

Curva Granulométrica



Piedra 3/4" (19,0 mm)		
Tamiz	% Pasando	Especificación ASTM C33, Tipo 6
Malla 1"	100,0	100
Malla 3/4 "	93,0	90-100
Malla 1/2"	17,0	20-55
Malla 3/8"	2,0	0-15
Malla No 4	1,0	0-5
Malla No 200	0,2	-