

TAJO CHIRRIPO

Piedra cuartilla 1"




Descripción

Piedra triturada de tamaño máximo nominal 1" que cumple con la especificación de ASTM C33 en la clasificación de agregados para concreto tipo 56, entre sus usos está la conformación de mezcla para concretos.

Curva Granulométrica



Piedra 1" (25,0 mm)		
Tamiz	% Pasando	Especificación ASTM C33, Tipo 56
Malla 1½"	100,0	100
Malla 1"	100,0	90-100
Malla ¾ "	70,0	40-85
Malla ½"	13,0	10-40
Malla ⅜"	3,0	0-15
Malla No 4	0,9	0-5
Malla No 200	0,2	-