



**TAJO CHIRRIPO**

## Piedra cuarta 1 1/2 "



### Descripción

Piedra triturada de tamaño máximo nominal 1 1/2" que cumple con la especificación de ASTM C33 en la clasificación de agregados para concreto tipo 4, entre sus usos está la conformación de mezcla para concretos masivos.

### Curva Granulométrica



Piedra 1 1/2" (38,0 mm)		Especificación ASTM C33, Tipo 4
Tamiz	% Pasando	
Malla 2 "	100,0	100,0
Malla 1½"	100,0	90-100
Malla 1"	39,0	20-55
Malla ¾ "	4,0	0-15
Malla 1/2"	1,0	-
Malla 3/8"	1,0	0-5
Malla No 4	1,0	-
Malla No 200	0,4	-